



Intonachino Floor

Προέλευση: Bericalce Ιταλία

Σύσταση: Ασβέστης από τους Δολομίτες με 12μνηνη γήρανση, ασβεστολιθικά παράγωγα, διαλεγμένοι κόκκοι μαρμάρου Carrara κοκκομετρίας 0,5~0,8 χλστ.(VOC: 0 / σκληρυντές βάσης νερού, σε μορφή ρητίνης)

Εφαρμογές: Τοίχοι – Δάπεδα – Πισίνα: Εσωτερικού / Εξωτερικού χώρου (Σε υποδομές από Γυψοσανίδα, Λείο σοβά, MDF, Μάρμαρο, Πλακάκι, Μπετόν, Ενδοδαπέδια θέρμανση).

Ιδιότητες: Λόγω της Οικολογικής σύστασης καθώς και της περιεκτικότητας σε υδραυλική άσβεστο, καθίσταται ενεργό στην υγρασία (Απορροφάει την υγρασία σε υγρό περιβάλλον και την αποβάλλει σε ξηρό περιβάλλον).

Παράλληλα επιτρέπει την ελεύθερη διαπνοή των τοίχων ρυθμίζοντας το «μικροκλίμα» των εσωτερικών χώρων.

**Τα άνωθι χαρακτηριστικά ενεργοποιούνται εφόσον δεν έχει εφαρμοστεί κρυσταλλοποίηση για πλήρη αδιαβροχοποίηση.

Λόγω της απουσίας σε τσιμέντο δεν αναπτύσσει Αλκαλιώσεις (λευκές πανάδες)

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αντοχή σε εφελκυσμό 12N/mm² – Αντοχή σε θλίψη 45N/mm² – Διαπερατότητα σε υδρατμούς SD ~0,02m (DIN 52615) – Απορρόφηση σε νερό: W=0,2kg/cm² : 1/2h

*Στην περίπτωση κρυσταλλοποίησης : SD ~0,01m W=0,1kg/cm² : 3 h

Υφή: Ελαφρώς κοκκώδης με μικρές χρωματικές διακυμάνσεις.

Προτεινόμενη κατανάλωση: 1,1kg/στρώση (Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις)

Συνολικό πάχος: 2,3 χλστ

Συσκευασία: Κουβάς 18 κιλών (σκόνη) + 6 λίτρα σκληρυντής.

Χρωματισμοί: 30 standard χρώματα και κατά παραγγελία όλοι οι χρωματισμοί RAL – NCS