



## Marmorino Naturale

Προέλευση: Imprex Ιταλία

Σύσταση: Ασβέστης και ασβεστολιθικά παράγωγα. Ασβέστης με 16 μηνι γήρανση, Μάρμαρα ελεγχόμενης κοπής, κοκκομετρίας 0,3-0,5 χλστ (VOC:0 / Οικολογικό Υλικό)

Εφαρμογές: Τοίχοι / Δάπεδα: Εσωτερικού / Εξωτερικού χώρου (Σε υποδομές από Γυψοσανίδα, Λείο σοβά, Μάρμαρο, Πλακάκι, Μπετόν, MDF, Ενδοδαπέδια θέρμανση).

Ιδιότητες: Λόγω της Οικολογικής σύστασης καθώς και της περιεκτικότητας σε υδραυλική άσβεστο, καθίσταται ενεργό στην υγρασία (Απορροφάει την υγρασία σε υγρό περιβάλλον και την αποβάλλει σε ξηρό περιβάλλον).

Παράλληλα επιτρέπει την ελεύθερη διαπνοή των τοίχων ρυθμίζοντας το «μικροκλίμα» των εσωτερικών χώρων.

Λόγω της απουσίας σε τσιμέντο δεν αναπτύσσει Αλκαλιώσεις (λευκές πανάδες). Για εφαρμογές σε δάπεδα προτείνεται η πλήρης αδιαβροχοποίηση με χρήση κρυσταλλοποίησης 2 συστατικών της εταιρείας square design, πολυουρεθανικής βάσης – ημιεμποτισμού, σε MAT / ΣΑΤΙΝΕ αποτέλεσμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Αντοχή σε εφελκυσμό 10N/mm<sup>2</sup> – Αντοχή σε θλίψη 46N/mm<sup>2</sup> – Διαπερατότητα σε υδρατμούς SD~=0,03m (DIN 52615) – Απορρόφηση σε νερό: W=0,2kg/cm<sup>2</sup>:1/2h PH13

Υφή: Λεία με μικρές χρωματικές διακυμάνσεις λόγω της φυσικής γήρανσης του ασβέστη.

Προτεινόμενη κατανάλωση: 1,1kg/στρώση (Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις)

Συνολικό πάχος: 2,2 χλστ

Συσκευασία: Έτοιμη πάστα σε κουβά 25 κιλών (διάρκεια εργασιμότητας στον κουβά μετά το άνοιγμα: 3 μήνες)

Χρωματισμοί: 30 standard χρώματα και κατά παραγγελία όλοι οι χρωματισμοί RAL – NCS

Τίπς: Για εφαρμογές σε δάπεδα προτείνεται γήρανση 6 ημερών πριν την εφαρμογή της κρυσταλλοποίησης.