

## Beton Cire Fine

(λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία με πυριτικά αδρανή 0-0,3 χλστ)

**Προέλευση:** Γαλλία

**Πάχος υλικού:** 2,0-2,3 χλστ

**Προτεινόμενες στρώσεις:** 2+1\* για την περίπτωση υποστρώματος από πλακάκια ή θερμομπετόν

**Αδιαβροχοποίηση:** Ήπιας βατότητας (2 στρώσεις εμποτισμού) / Έντονης βατότητας (2 στρώσεις κρυσταλλοποίησης με πολυουρεθανικό κρυσταλλοποιητή 2 συστατικών)

**Σύσταση:** Λευκό τσιμέντο Portland Α ποιότητας – λεπτόκοκκα χαλαζιακά αδρανή – ρητίνες – λάτεξ

**Εφαρμογή:** Με σπάτουλα

**Υποστρώματα / Θέσεις εφαρμογής:** Λείο μπετόν, Θερμομπετόν (ενδοδαπέδια θέρμανση), Ξύλο, Πλακάκι-Μάρμαρο, Γυαλί, Γυψοσανίδα – Τσιμεντοσανίδα. Εσωτερικού – Εξωτερικού χώρου. Πισίνα – Δάπεδο/Τοίχο  
\*\*Δεν χρειάζεται η τοποθέτηση υαλοπλέγματος – διχτυού, ανεξαρτήτως τ.μ της επιφάνειας εφαρμογής λόγω του μεγάλου συντελεστή σε δυνάμεις εφελκυσμού ( tensile strength 12N/mm<sup>2</sup>)

**Συσκευασία:** 20 κιλά σακί (σκόνη) + 5 λίτρα ρητίνη

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:** Αντοχή σε θλίψη 40N/mm<sup>2</sup> – Αντοχή σε εφελκυσμό 12 N/mm<sup>2</sup> (Οι παραπάνω αντοχές αποκτούνται μετά από 30 ημέρες)

**Χρωματισμοί:** 40 standard χρώματα και κατά παραγγελία όλα τα χρώματα NCS-RAL, χρωματίζονται και επί το έργο με υγρές χρωστικές της εταιρείας με UV προστασία.

**Υφή – Όψη:** Λεία με πάρα πολύ μικρή διασπορά στο πορώδες επιφάνεια, με λίγα νερά (σπατουλιές – χρωματικές διακυμάνσεις)