

Beton Cire Normal

(πατητή τσιμεντοκονία με πυριτικά αδρανή 0,4-0,8 χλστ)

Προέλευση: Γαλλία

Πάχος υλικού: 2,2-2,5 χλστ

Προτεινόμενες στρώσεις: 2+1* για την περίπτωση υποστρώματος από πλακάκια ή θερμομπετόν

Αδιαβροχοποίηση: Ήπιας βατότητας (2 στρώσεις εμποτισμού) / Έντονης βατότητας (2 στρώσεις κρυσταλλοποίησης με πολουρεθανικό κρυσταλλοποιητή 2 συστατικών)

Σύσταση: Λευκό τσιμέντο Portland Α ποιότητας – λεπτόκοκκα χαλαζιακά αδρανή – ρητίνες – λάτεξ

Εφαρμογή: Με σπάτουλα

Υποστρώματα / Θέσεις εφαρμογής: Λείο μπετόν, Θερμομπετόν (ενδοδαπέδια θέρμανση), Ξύλο, Πλακάκι-Μάρμαρο, Γυαλί, Γυψοσανίδα – Τσιμεντοσανίδα. Εσωτερικού – Εξωτερικού χώρου. Πισίνα – Δάπεδο/Τοίχο

**Δεν χρειάζεται η τοποθέτηση υαλοπλέγματος – δικτυού, ανεξαρτήτως τ.μ της επιφάνειας εφαρμογής λόγω του μεγάλου συντελεστή σε δυνάμεις εφελκυσμού (tensile strength 12N/mm²)

Συσκευασία: 20 κιλά σακί (σκόνη) + 5 λίτρα ρητίνη

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αντοχή σε θλίψη 40N/mm² – Αντοχή σε εφελκυσμό 12 N/mm² (Οι παραπάνω αντοχές αποκτούνται μετά από 30 ημέρες)

Χρωματισμοί: 40 standard χρώματα και κατά παραγγελία όλα τα χρώματα NCS-RAL, χρωματίζονται και επί το έργο με υγρές χρωστικές της εταιρείας με UV προστασία.

Υφή – Όψη: Λεία ή λίγο ανάγλυφη με μικρή διασπορά στο πορώδες επιφάνεια, με λίγα νερά (σπατουλιές – χρωματικές διακυμάνσεις)