



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΥΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Beton Cire Normal	Harmony Beton - Fr	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-5 ΥΦΗ -3	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	7
Beton Cire Fine	Harmony Beton - Fr	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-3 ΥΦΗ -2	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	6
Microcement Fine	Bcp - Es	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-3 ΥΦΗ -2	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	9
Microcement Base	Bcp - Es	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-7 ΥΦΗ -6	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	10
Intonachino Floor Mix	Bericalce - It	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-7 ΥΦΗ -5	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	8
Intonachino Floor Fine	Bericalce - It	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-6 ΥΦΗ -4	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	8
Microconcrete Porcelanico Fine	Ecolanic - Es	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-3 ΥΦΗ -2	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	9
Microconcrete Porcelanico Base	Ecolanic - Es	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-7 ΥΦΗ -6	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	10

Marmofloor Normal	Impex - It	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-6 ΥΦΗ -4	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	9
Marmofloor Fine	Impex - It	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-4 ΥΦΗ -3	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	9
Micro Concrete S	Satine - Es	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-7 ΥΦΗ -6	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	10
Micro Concrete FINE	Satine - Es	ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ + ΡΗΤΙΝΗ	ΚΟΚΚΟΣ-5 ΥΦΗ -3	ΔΑΠΕΔΟ -ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	9
Mp3	Frescolori -Ger	ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΣΤΑ	ΚΟΚΚΟΣ-3 ΥΦΗ -2	ΔΑΠΕΔΟ ** - ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	8
Intonachino 700	Bericalce - It	ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΣΤΑ	ΚΟΚΚΟΣ-7 ΥΦΗ -5	ΔΑΠΕΔΟ ** - ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	7
Intonachino 500	Bericalce - It	ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΣΤΑ	ΚΟΚΚΟΣ-5 ΥΦΗ -3	ΔΑΠΕΔΟ ** - ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	7
Marmorino Pasta Media	Impex - It	ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΣΤΑ	ΚΟΚΚΟΣ-3 ΥΦΗ -2	ΔΑΠΕΔΟ ** - ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	5
Marmorino Arkadia	Impex - It	ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΣΤΑ	ΚΟΚΚΟΣ-3 ΥΦΗ -2	ΔΑΠΕΔΟ ** - ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	5
Marmorino Naturale	Impex - It	ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΣΤΑ	ΚΟΚΚΟΣ-2 ΥΦΗ -1	ΔΑΠΕΔΟ ** - ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	4

Σημειώσεις :

1) Για την επίτευξη των επιθυμητών αντοχών θα πρέπει να επιτυγχάνεται η μέγιστη γήρανση πριν την εφαρμογή της αδιαβροχοποίησης - κρυσταλλοποίησης

Τσιμεντοκονίες με ρητίνη : 3 ημέρες

Μαρμαρκονίες με ρητίνη : 3 ημέρες

Μαρμαρκονίες σε πάστα : 4 ημέρες

2) Η μέγιστη σκλήρυνση της κρυσταλλοποίησης επιτυγχάνεται μετά από 28 ημέρες

** Στα συστήματα μαρμαροκονίας σε πάστα κατά την εφαρμογή τους σε δάπεδο πρέπει να γίνεται ανάμιξη με ειδικό σκληρυντή