

## Microconcrete S

### ОПИСАНИЕ

Microconcrete S – крупнозернистый кварцевый порошок из двух составляющих, состоящий из цемента, избранных – высококачественных, неактивных неорганических красителей и синтетических смол.

**Происхождение:** Satine, Испания

**Размер кристаллов:** 0–0,3 мм

**Общая толщина:** 2,5 мм

**Предлагаемое количество слоёв:** 2

**Поверхности применения:** гладкий бетон, термобетон (внутренний подогрев), древесина, плитка – мрамор, стекло, гипсокартон – цементно-стружечная плита, внутренние помещения – наружные территории. Бассейн – Пол / Стена

**Нанесение:** С помощью шпателя из нержавеющей стали

**Герметизация:** средней проходимости (2 слоя – пропитка) / Высокой проходимости (2 слоя кристаллизации полиуретановым кристаллизатором из 2 составляющих)

**Прочность на сжатие (7 дней):** 70N / мм<sup>2</sup>

**Прочность на сжатие (28 дней >):** 95N / мм<sup>2</sup>

**Прочность на растяжение (28 дней):** 12N / мм<sup>2</sup>

**Склеивание с железобетоном (28 дней):** 1,75 N / мм<sup>2</sup>

**Толщина нанесения:** 1мм/слой

**Упаковка:** ведро 22 кг + смола 7,2 л

**Оттенки:** 40 стандартных цветов, по заказу – все цвета NCS-RAL

**Текстура – внешний вид:** Слегка пористая поверхность с незначительными колебаниями оттенка